

< 参考資料 >

縫いつれの実験結果

条件			ブロード		ギンガム		デニム			
			組成%		ポリエステル 65 綿 35		ポリエステル 65 綿 35		ポリエステル 65 綿 35	
			厚さ mm		0.23		0.21		0.338	
			密度本/cm		たて 58	よこ 29	たて 31	よこ 25	たて 48	よこ 22
布目	針目	当て紙	実寸 (cm)	縫いつれ率 (%)	実寸 (cm)	縫いつれ率 (%)	実寸 (cm)	縫いつれ率 (%)		
たて 100 cm	6針/cm	なし	97.7	2.3	99.8	0.2	98.1	1.1		
		あり	98.9	1.1	99.98	0.02	99.2	0.8		
よこ 50 cm	6針/cm	なし	49.8	0.4	49.4	1.2	49.9	0.2		
		あり	49.9	0.2	50.75	+1.5	49.95	0.1		
たて 100 cm	4針/cm	なし	98.6	1.4	99.7	0.3	98.7	1.3		
		あり	99.0	1.0	99.9	0.1	99.2	0.8		
よこ 50 cm	4針/cm	なし	49.8	0.4	49.96	0.08	49.8	0.4		
		あり	49.9	0.2	50.1	+0.2	49.9	0.2		

